

Baumit FungoFluid

Sredstvo protiv mikroorganizama



- za lijepe fasade
- u slučaju obrasta alga i gljivicama
- gotova za upotrebu

Proizvod	Gotova vodena otopina za tretiranje površina obraslih mikroorganizmima (algama i gljivicama), na fasadama i zidnim površinama.
Sastav	Voda i algicidne (uništavaju biljke) i fungicidne (uništavaju gljivice) tvari (kvaternarni spojevi amonijaka, izotiazolderivat)
Svojstva	Vodena otopina s uravnoteženim spektrom djelovanja na mikroorganizme kao što su gljivice i alge. Pored toga što uništava alge i sprečava njihov rast ujedno ih i snažno izbjeljuje.
Primjena	Gotova vodena otopina za tretiranje površina obraslih mikroorganizmima (algama i gljivicama), na fasadama i vanjskim zidnim površinama.

Tehničke specifikacije Nasipna gustoća: oko 1 kg/dm³

	FungoFluid 5 L
Potrošnja	oko 0.05 l/m ² - 0.1 l/m ² ovisno o strukturi i zahvaćenosti podloge

Oblik isporuke	Kanister 5 L
Skladištenje	Na suhom, hladnom mjestu, bez smrzavanja može se čuvati u zatvorenom obliku 18 mjeseci.
Osiguranje kvalitete	Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.
Klasifikacija prema zakonu o kemijama	Detaljnju klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražiti u Baumitu.
Ugradnja	<ol style="list-style-type: none">1. Fasadu oprati aparatom pod pritiskom (max.200 bara), jaka zaprljanja očistiti odgovarajućom četkom. Površinu ostaviti da se osuši.2. Baumit FungoFluid nanijeti četkom do zasićenja. Ostaviti djelovati min 12 sati (zaštititi od kiše!). Nakon toga oprati fasadu.3. Potom nanijeti četkom drugi sloj FungoFluida, ponovno do zasićenja. Ostaviti djelovati min 12 sati (zaštititi od kiše). Ponovno pranje fasade.4. Nakon sušenja, fasadu prebojati Baumit StarColor ili SilikonColorom, koji je dodatno fungicidiran (kod naručivanja navesti dodatni "Antipilz").
Upute i opće napomene	<p>Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i vezanja biti uvijek iznad +5°C. Kako bi se postigli dobri rezultati Baumit FungoFluid ne smije se koristiti u kombinaciji s drugim sredstvima za saniranje. Kod rada sa FungoFluidom nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. Gore opisanim načinom tretiranja algi i gljivica želi se postići njihovo uništavanje, te prevencija i usporavanje daljeg rasta. No, dugotrajno osiguravanje od mogućeg novog nastanka obrasta, ne može se jamčiti.</p> <p>Pogledajte strukovne upute vezano za pojavu algi i gljivica na fasadama: smjernicu od HUPFAS-a ili ÖAPA: „Alge i gljivice na fasadama“.</p> <p>Navedeni podaci temelje se na našim dosadašnjim iskustvima te imaju funkciju savjeta, čime nije dano jamstvo za slučajeve primjene, budući primjena i obrada prelaze mogućnosti naše kontrole. Usprkos brižnom tretiranju i sanaciji obrasta na pročeljima, novi nastanak nažalost ne može se potpuno isključiti. Okoliš (izvor infekcije), klima (temperatura, vlaga) i građevinsko fizikalna svojstva (vodljivost topline) imaju bitan utjecaj na stvaranje mikroorganizama na fasadama. Biocidni dodaci u završnom sloju mogu usporiti nastanak obrasta, ali ga nažalost kroz vrijeme ne mogu potpuno isključiti.</p>

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.