



Baumacol PremiumFuge

Baumit Baumacol masa za fugiranje



- **brza primjena**
- **Vodooodbojna**
- **veliki izbor boja**

Proizvod

Flexibilna masa za fugiranje sa perla efektom (EN13888, klasa CG2 WA) za slabo upojnu keramiku, porculan i stakleni mozaik.

Sastav

Cement, pjesak, dodaci.

Svojstva

Praškasta masa za fugiranje s perla efektom, otporna na vodu i smrzavanje, visoke podatnosti, visoke čvrstoće i fleksibilnosti, visoke otpornosti na habanje. Zajamčeno ravnomjerno vezivanje i laka ugradnja. Smanjena upojnost vode sprječava nastajanje mrlja i plijesni.

Primjena

Za unutarnji i vanjski primjenu, za fugiranje fuga od 1 do 8 mm širine. Masa za fugiranje otporna na vodu i prljavštinu. Pogodna za keramičke pločice, ploče, mozaike i finu kameninu. Pogodna za podno grijanje i vlažne prostore (kupaonice, kuhinje). Primjenjiva na zidnim i podnim područjima kao i za terase i balkone.

Tehnički podaci

Norma:	EN 13888
Klasifikacija:	Klasa CG2 WA

	PremiumFuge, 5 kg
Potrošnja	cca. 0.2 - 0.9 kg/m ² ovisno o formatu pločica i dimenziji fuga



Skladištenje

36 mjeseci za kante, 24 mjeseci za vreće u orginalnom pakiranju, u suhom prostoru.

Kontrola kvalitete

Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

Klasifikacija prema zakonu o kemikalijama

Detaljnju klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražiti u Baumitu.

Oblik isporuke

kanta 2 kg, 1 paleta = 168 kanti = 336 kg
kanta 5 kg, 1 paleta = 90 kanti = 450 kg
vreća 25 kg, 1 paleta = 48 vreća = 1200 kg

Podloga

Uputa za pripremu podloge: Ljepilo nakon ljepljenja pločica mora biti potpuno suho, Ostaci ljepila iz fuga moraju se potpuno ukloniti. Podloga mora biti ravnomjerno upojna, ne smije biti vodooodbojna, mora biti suha, čista, otprašena, bez ostataka ljepila, homogena, čvrsta i nosiva, nesmrznuta (iznad +5 °C).

Neprikladna primjena: Fugiranje oko dilatacijskih fuga i slivnika, na drvenim i metalnim podlogama, u bazenima ili rezervoarima vode.

Obrada

U čistu posudu zamiješati sadržaj vreće Baumacol PremiumFuge s oko 0,25- 0,3 l/kg. Miješati mješalicom do pastogene homogene mase. Nakon vremena sazrijevanja od oko 3 min. još jednom kratko promiješati i Baumacol Premium Fuga je spremna za upotrebu. Vrijeme upotrebljivosti oko 2 h. Baumacol Premium Fuge se nanosi gleterom za fugiranje ili gumenom lopaticom. Utisnuti masu za fugiranje dijagonalno u smjeru fuge. Čišćenje keramičke obloge nakon oko 5 - 15 minuta čistom vodom i mekom spužvom. Nakon sušenja preostali cementni film još jednom isprati vodom. Prohodno nakon otprilike 24 h. Istovjetnost boje može se jamčiti unutar jedne proizvodne šarže.

Upute i opće napomene

Radove ne izvoditi na temperaturi ispod +5°C (materijala, zraka i podloge), na smrznutoj podlozi ili iznad 30°C. Visoka vlažnost zraka i niske temperature usporavaju, dok visoke temperature ubrzavaju proces vezivanja i stvrđnjavanja! Ne dodavati nikakva druga sredstva!

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobođaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.