



# Baumit Baumacol Basic

Ljepilo za upojnu keramiku

## Prednosti

- ekonomično
- za unutarnju primjenu
- za upojnu keramiku



## Proizvod

Tankoslojno unutarnje Ljepilo (C1, EN 12004) za lijepljenje upojne keramike

## Sastav

Cement, pijesak, dodaci

## Svojstva

Ljepilo za unutarnju primjenu.

## Primjena

Baumacol Basic je tvornički zamiješano, hidraulički očvršćavajuće Ljepilo, koristi se za polaganje glazirane i upojne keramike na podlogama od normalnog betona i porobetona, podložnim žbukama na bazi cementa, vapnenog cementa ili visokohidrauličkog vapna. Gipsane podloge treba prije polaganja pločica posebno obraditi.

## Tehničke specifikacije

Proizvod	
Prohodnost:	oko 24 h
Reakcija na požar:	A1
Vlačna čvrstoća:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Klasifikacija:	C1, EN 12004
Otvoreno vrijeme:	maks. 20 min.
Vrijeme mirovanja:	oko 5 min.
Vrijeme upotrebljivo R284:S284sti:	oko 3 h

Varijanta(e)	Baumacol Basic, 25 kg
Potrošnja	oko $1.2 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$ debljine sloja
Potrebna količina vode	oko 7 l/vreći



## Oblik isporuke

Vreće od 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1350 kg

## Skladištenje

12 mjeseci na drvenim paletama, na suhom mjestu.

**Osiguranje kvalitete** Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

**Klasifikacija prema zakonu o kemijama** Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici [www.baumit.com](http://www.baumit.com) ili ga zatražiti u Baumitu.

**Podloga** Vreće od 25 kg, 1 paleta = 54 vreće = 1350 kg

**Priprema podloge** Podloga treba biti ravnomjerno upojna, ne smije biti vodoodbojna, mora biti suha, čista, otprašena, bez ostataka oplatnog ulja, homogena, čvrsta i nosiva, nesmrznuta (iznad + 5°C).

**Ugradnja** Oko 6,5-8,5 litara vode izliti u posudu za miješanje te dodati sadržaj jedne vreće Baumacol Basic, miješati prikladnom miješalicom do čvrsto plastične konzistencije ljepila. Nakon vremena sazrijevanja od oko 5 min. još jednom promiješati i Baumacol Basic je spreman za upotrebu. Baumacol Basic se nanosi nazubljenom lopaticom. Pločice treba dobro utisnuti, lagano lupnuti i podesiti u ispravan položaj (unutar 5 minuta moguća jekorekcija).

**Upute i opće napomene** Radove ne izvoditi na temperaturi ispod + 5°C (materijala, zraka i podloge), odnosno na smrznutoj podlozi.

---

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.