



# Baumit Baumacol Flexo

Fleksibilno ljepilo za keramiku

## Prednosti

- ekonomično
- za unutarnju i vanjsku primjenu
- za slaboupojnu keramiku



## Proizvod

Tankoslojno ljepilo (C2T, EN12004), posebno oplemenjeno, za polaganje upojne, glazirane i slabo upojne keramike

## Sastav

Cement, pijesak, dodaci

## Svojstva

Ljepilo za unutarnju i vanjsku primjenu

## Primjena

Baumacol Flexo je tvornički zamiješano, hidraulički očvršćavajuće ljepilo, povećane otpornosti, koristi se za polaganje upojne, glazirane i slabo upojne keramike na čvrstim podlogama kao npr. podlogama od normalnog betona i porobetona, žbukama na bazi cementa, vapnenog cementa ili visokohidrauličkog vapna. Gipsane podloge treba prije polaganja pločica posebno obraditi.

## Tehničke specifikacije

Proizvod	
Prohodnost:	oko 24 h
Reakcija na požar:	E
Vlačna čvrstoća:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Klasifikacija:	C2T, EN12004
Otvoreno vrijeme:	maks. 20 min.
Vrijeme mirovanja:	oko 5 min.
Vrijeme upotrebljivo R284:S284sti:	oko 3 h
Vrijeme sušenja:	min. 12 h

Varijanta(e)	Baumacol Flexo
Potrošnja	oko $1.2 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$ debljine sloja
Potrebna količina vode	oko 6.5 do 7 l/vreći



## Oblik isporuke

25 kg vreća, 1 paleta = 54 vreće = 1.350 kg

## Skladištenje

12 mjeseci na drvenim paletama, na suhom mjestu.

**Osiguranje kvalitete** Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

**Klasifikacija prema zakonu o kemijama** Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici [www.baumit.com](http://www.baumit.com) ili ga zatražiti u Baumitu.

**Priprema podloge** Podloga treba biti ravnomjerno upojna, ne smije biti vodoodbojna, mora biti suha, čista, otprašena, bez ostataka oplatnog ulja, homogena, čvrsta i nosiva, nesmrznuta (iznad +5°C). Priprema podloge:

Prije početka radova obavezno treba ispitati prikladnost podloge. Materijale koje sadrže gips treba kod upotrebe u vlažnim prostorijama (kuhinje i kupaonice) prije postavljanja pločica obraditi na odgovarajući način (grundiranje odnosno brtvljenje: vidi ÖNORM B 2207 - Norma ugovora o izvođenju radova na postavljanju keramičkih pločica i mozaika).

#### Ugradnja

Oko 6,5-8 litara vode izliti u posudu za miješanje, te dodati sadržaj jedne vreće Baumacol Flexo, miješati prikladnom miješalicom do čvrsto plastične konzistencije ljepila. Nakon vremena sazrijevanja od oko 5 min. još jednom promiješati i Baumacol Flexo je spreman za upotrebu.

Baumacol Flexo se nanosi nazubljenom lopaticom. Pločice treba dobro utisnuti, lagano lupnuti i podesiti u ispravan položaj (unutar 5 minuta moguća je korekcija).

**Upute i opće napomene** Radove ne izvoditi na temperaturi ispod +5°C (materijala, zraka i podloge), odnosno na smrznutoj podlozi.

---

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.