



Baumit Baumacol FlexTop White

Bijelo ljepilo za keramiku

Prednosti

- bijele boje
- za slabo upojnu keramiku, porculan i mozaik
- odlična fleksibilnost i prionjivost



Proizvod

Bijelo izrazito fleksibilno tankoslojno ljepilo (C2TE S1, EN12004, EN12002) za slabo upojnu keramiku, kamen, porculan i stakleni mozaik.

Sastav

Cement, pijesak, dodaci.

Svojstva

Hidraulički očvršćavajuće, fleksibilno ljepilo, otporno na smrzavanje, bijele boje i visoke izdašnosti.

Primjena

Za polaganje pločica od glazirane, upojne i slabo upojne keramike, kamena, porculana i staklenog mozaika na podove i zidove, za unutarnju i vanjsku primjenu na podlogama od betona, žbuka, estriha, klinkera, lakog betona i porobetona.

Tehničke specifikacije

Proizvod	
Prohodnost:	oko 24 h
Klasifikacija:	C2TE S1, EN12004
Otvoreno vrijeme:	maks. 30 min.
Vrijeme mirovanja:	oko 5 min.
Vrijeme upotrebljivo R284:S284sti:	oko 4 h
Vrijeme sušenja:	min. 12 h

Varijanta(e)	FlexTop White, 25 kg
Potrošnja	oko 1.2 kg/m ² /mm debljine sloja.
Potrebana količina vode	oko 7 l/vreći - 8 l/vreći



Oblik isporuke

Vreće od 25 kg, 1 pal. = 48 vreća = 1200 kg

Skladištenje

12 mjeseci na suhom mjestu, na drvenim paletama.

Osiguranje kvalitete Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

Klasifikacija prema zakonu o kemijama	Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražiti u Baumitu.
Priprema podloge	Podloga mora biti ravnomjerno upojna, ne smije biti vodoodbojna, mora biti suha, čista, otprašena, bez ostataka oplatnog ulja, homogena, čvrsta i nosiva, nesmrznuta (iznad +5°C).
Ugradnja	Oko 7-8 litara vode izliti u posudu za miješanje te dodati sadržaj jedne vreće Baumacol Flex Top White, miješati miješalicom do čvrsto plastične konzistencije. Nakon vremena sazrijevanja od oko 5 min. još jednom promiješati i Baumacol Flex Top White je spreman za upotrebu. Baumacol Flex Top White se nanosi nazubljenom lopaticom. Pločice treba dobro utisnuti, lagano lupnuti i podesiti u ispravan položaj (unutar 5 minuta moguća je korekcija).
Upute i opće napomene	Radove ne izvoditi na temperaturi ispod +5°C (materijala, zraka i podloge), odnosno na smrznutoj podlozi.

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.