



Baunit Baumacol FlexTreme

Izuzetno fleksibilno S2 ljepilo za keramiku i kamen

Prednosti

- izuzetno fleksibilno (S2)
- Posebno prikladno za pločice velikih formata
- Za podloge s visokim toplinskim opterećenjima



Proizvod

Visokofleksibilno, otporno na vodu i mraz, hidraulički vezano, tankoslojno ljepilo ojačano umjetnim smolama s produženim otvorenim vremenom i povećanom stabilnošću, **C2TE S2**, u skladu s EN 12004.

Sastav

Pijesak, cement i organska veziva kao i aditivi za bolju obradu i prijanjanje.

Svojstva

Može apsorbirati i smanjiti nastanak toplinskih i mehaničkih naprezanja. Iznimno fleksibilno i otporno za posebno zahtjevna područja primjene izvana i unutra.

Primjena

Za polaganje svih vrsta keramičkih, zidnih i podnih pločica u različitim formatima uključujući i Giga formate, mozaika, finih kamenih pločica i prirodnog kamena za unutarnje i vanjske prostore. Posebno prikladno za pločice od finog kamena velikog formata s vrlo niskom vodupojnošću, kao i za očekivana povećana toplinska i statička opterećenja kako bi se smanjilo nastajanje naprezanja, posebno na vanjskim površinama i fasadama.

Tehničke specifikacije

Proizvod	
Prohodnost:	Prohodno i spremno za fugiranje nakon 24h
Klasifikacija:	C2TE S2
Norma:	HR EN 12004
Otvoreno vrijeme:	≤ 30 min.
Kategorija kvalitete:	Professional
Vrijeme mirovanja:	oko 5 min.
Debljina sloja:	maks. 10 mm
Vrijeme upotrebljivo R284:S284sti:	oko 4 h

Varijanta(e)	Baunit Baumacol FlexTreme
Potrošnja	oko 3 kg/m ² - 5 kg/m ² ovisno o podlozi, vrsti i formatu pločica
Potrebna količina vode	oko 5.5 l/vreći



Oblik isporuke

Vreća - 20 kg; 56 vreća na paleti = 1.120 kg

Skladištenje

Na suhom mjestu i drvenoj paleti, 12 mjeseci.

Klasifikacija prema zakonu o kemijama Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražiti u Baumitu.

Podloga Podloga mora biti tvrda, čvrsta, bez mraza i bez ostataka prašine, masti i ulja.

Prikladno za:

- Beton
- Cementne i anhidritne estrihe
- Cementne, vapneno-cementne i gipsane žbuke
- Gips-kartonske ploče
- Hidroizolacijske premaze
- Ostale mineralne podloge
- Posebno prikladno za terase, fasade, podno grijanje

Nije prikladno za:

- Drvo
- Metal
- Plastiku

Priprema podloge

Očistiti i ukloniti prašinu, nanijeti odgovarajući temeljnim predpremaz:

- Upojne podloge -BaumitGrund
- Ne upojne podloge -BaumitSuperPrimer

Ugradnja

Preporučeni alat:

Sporohodni ručni mješalac, odgovarajući zupčasti gleter, zidarska žlica

Priprema proizvoda:

Usipati sadržaj vreće u odgovarajuću količinu čiste vode te miješati oko 3 min pomoću čistog, sporohodnog ručnog mješalca do nastanka homogene mase. Nakon 5min. ponovno kratko promiješati.

Primjena:

Baumacol FlexTremenaniijeti u ujednačenoj debljini nanosa s odgovarajućim zupčastim gleterom na podlogu (gleter kod nanošenja ljepila držati pod kutom od 45°). Ugrađivati isključivo svježe zamiješano ljepilo, moguće ostatke ljepila ukloniti vlažnom spužvom. Vani i kod lijepljenja velikih formata pločica koristiti kombinirani postupak lijepljenja pločica (Floating-Buttering). Osim na podlogu, potrebno je nanijeti ljepilo i na poledinu pločice.

Naknadna obrada:

Površine na koje je svježe postavljena keramika moraju biti zaštićene od mehaničkih i toplinskih naprezanja **oko 24 sata** (za to vrijeme ne smije se hodati po položenim pločicama niti ih opterećivati).

Upute i opće napomene

Obratiti pozornost na norme, smjernice i tehničke informacije vezane za podlogu i materijal koji se postavlja. Ne ugrađivati na temperaturama ispod +5 °C i kiši, štititi od izravnog utjecaja sunčeve svjetlosti, jakog vjetra ili propuha. Zaštitite dok se potpuno ne osuši.

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.