



Baumit Baumacol FlexUni Gel

Fleksibilno ljepilo za pločice s inovativnom Gel tehnologijom



- Izvanredna obradivost
- Smanjena potrošnja do 15 %
- Variabilna konzistencija

Proizvod

Fleksibilno ljepilo za pločice izvanredne obradivosti s inovativnom Gel tehnologijom, povećanim otvorenim vremenom i smanjenim klizanjem koje se koristi za keramičke pločice, pločice od prirodnog i umjetnog kamena, unutra i vani. Posebno prikladno za podno grijanje, keramiku većeg formata te laku i sigurnu ugradnju.

Sastav

Pjesak, cement, organska veziva i posebni dodaci za optimizirana svojstva ugradnje te za brže i ravnomernije stvrdnjavanje.

Svojstva

Zbog posebne formulacije ljepilo brže veže i time osigurava sigurniji i brži rad. Konzistencija se može varijabilno podešiti željenim zahtjevima prilikom postavljanja pločica na zid i pod.

* Kod standardne tankoslojne upotrebe na podu/zidu (zub gletera 6/8 mm), na zadovoljavajućim podlogama, te ovisno o vrsti i formatu keramike uz prilagođavanje konzistencije materijala može se postići i do 15 % manji utrošak što se posebno odnosi na podne površine.

Iz toga proizlazi da utrošak u takvim okolnostima varira između 2,5-3,5 kg/m².

Debljina nanosa je također promjenjiva od 2-15 mm i može se odrediti prema određenoj primjeni. Osim toga, ljepilo karakterizira vrlo kremasta konzistencija i jednostavna ugradnja.

Kod debeloslojne upotrebe < 15 mm, utrošak ovisi o konačnoj željenoj debljini ugrađenog ljepila.

Primjena

Za polaganje svih keramičkih zidnih i podnih pločica različitih formata (kod unutarnjih površina <1mx1m, kod vanjskih površina <60cmx60cm), mozaika, gres keramike i pločica od prirodnog kamena za unutarnje i vanjske prostore.

Ljepilo je prikladno i ako su potrebne promjenjive debljine nanosa.

Tehničke specifikacije

Prohodnost: Prohodno i spremno za fugiranje nakon 24 sata

Klasifikacija: C2TE

Min. debljina sloja: 2 mm

Maks. debljina sloja: 15 mm

Norma: HR EN 12004

Otvoreno vrijeme: ≤ 30 min.

Kategorija kvalitete: Professional

Vrijeme mirovanja: oko 5 min.

Debljina sloja: od 2 mm do 15 mm

Vrijeme upotrebljivo R284:S284 sti: oko 4 h

	Baumacol FlexUni Gel
Potrošnja	oko 3 kg/m ² *ovisno o vrsti i formatu keramike, stanju podlage te prilagođenoj konzistenciji (zid/pod)
Potrebana količina vode	od 7.5 l/vreću do 9 l/vreću ovisno o željenoj konzistenciji



Oblik isporuke

vreća – 25 kg; 54 vreće na paleti= 1.350 kg

Skladištenje	Na suhom mjestu, u foliji, na drvenoj paleti - 12mjeseci
Osiguranje kvalitete	Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.
Klasifikacija prema zakonu o kemikalijama	Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražiti u Baumitu.
Podloga	<p>Podloga mora biti čvrsta ,stabilna, ne smrznuta i bez ostataka prašine, masti i ulja.</p> <p>Prikladno za:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beton ■ Cementne i anhidritne estrihe ■ Cementne i gipsane žbuke ■ Gips-kartonske ploče ■ Ostale mineralne podloge ■ Posebno prikladno za terase, podno grijanje <p>Nije prikladno za:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Drvo ■ Metal ■ Plastiku
Priprema podloge	<p>Očistiti i ukloniti prašinu, nanijeti odgovarajući temeljni predpremaz:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Upojne podloge -Baumit Grund ■ Ne upojne podloge -Baumit SuperPrimer <p>Napomena:predpremazi ispod ljepljiva se koriste nerazrijedjeni.</p>
Ugradnja	<p>Preporučeni alat: Sporohodni ručni mješać, odgovarajući zupčasti gleter, zidarska žlica, spužva</p> <p>Priprema proizvoda: Usipati sadržaj vreće u čistu vodu, a količinu vode podesite prema željenoj konzistenciji (7,5 - 9 litara/vreća) te miješati oko 3 min pomoću čistog, sporohodnog ručnog mješaća do nastanka homogene mase. Nakon 5min. ponovno kratko promiješati. Konzistencija materijala koji već počinje vezivati ne smije se naknadno podešavati dodavanjem vode.</p> <p>Primjena: Baumacol FlexUni Gelnanjeti u ujednačenoj debljini nanosa s odgovarajućim zupčastim gleterom na podlogu (gleter kod nanošenja ljepljiva držati pod kutom od 45°). Keramička pločica se postavlja u svježe ljepljivo unutar otvorenog vremena i dovoljnim pritiskom na pločicu postiže se optimalno prijanjanje. Vrijeme korekcije: oko 5 minuta Temperatura primjene: > 5 - 30 °C Ugrađivati isključivo svježe zamješano ljepljivo, moguće ostatke ljepljiva ukloniti mokrom spužvom. Vani i kod lijepljenja velikih formata pločica te kod površina s većim toplinskim i statickim opterećenjem preporuča se koristiti kombinirani postupak lijepljenja pločica(- Floating-Buttering). Tim je postupkom osim na podlogu, potrebno nanijeti ljepljivo i na poleđinu pločice.</p> <p>Važno: Konzistencija ljepljiva se može prema potrebi, ovisno o vrsti keramike i poziciji ugradnje prilagođavati regulacijom količine vode u suhoj mješavini. Kod gušće konzistencije (od 7,5 -8 l/vreća) proizvod nema ograničenja kod ugradnje. Takva konzistencija je najprikladnija za lijepljenje keramičkih pločica na zidne površine, posebno većih formata.</p> <p>■ POSEBNA NAPOMENA: Ukoliko se pločice ugrađuju u kod nižih temperaturu zraka, podloge i velike relativne vlažnosti zraka, te u većim debljinama nanosa ljepljiva na npr. podne površine, obavezno je voditi računa da se ne predozira količina vode u materijalu odnosno konzistenciju materijala prilagoditi na način da se dodaje vode oko 7,5 l/vreću. Dakle, izbjegavati kombinaciju rijeđe konzistencije i debelog nanosa ljepljiva u takvim slučajevima! Visoka vlažnost zraka i niske temperature mogu značajno produljiti vrijeme sušenja.</p> <p>Kod vrlo kremaste konzistencije (do 9 l/vreća) lijepljenje se izvodi samo na vodoravnim površinama (uključujući i površine s malim nagibima kao što su terase ili balkoni), jer se materijal vrlo dobro razljeva i širi po podlozi što je bitno da se popune sve šupljine ispod keramike. Takva konzistencija je posebno bitna kod podnog grijanja te za keramiku većih formata i vanjske ugradnje.</p> <p>Naknadna obrada: Površine na koje je svježe postavljena keramika moraju biti zaštićene od mehaničkih i toplinskih naprezanja najmanje 24 sata (za to vrijeme ne smije se hodati po položenim pločicama niti ih opterećivati).</p> <p>Upute i opće napomene</p> <p>Obratiti pozornost na normu, smjernice i tehničke informacije vezane za podlogu i materijal koji se postavlja. Ne ugrađivati na temperaturama ispod +5 °C i kiši, štititi od izravnog utjecaja sunčeve svjetlosti, jakog vjetra ili propuha. Zaštite dok se potpuno ne osuši. Preporučeni uvjeti kod ugradnje: temperatura +20 °C i rel.vlažnost zraka 60%</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ visoka vlažnost i niske temperature produljuju vrijeme sušenja ■ Ne dodavati druge aditive! ■ Nemojte prethodno vlažiti podlogu ili keramiku ■ Poštijte navedeno vrijeme ugradnje-nakon što se to vrijeme prekorači, ljepljivo se mora ukloniti s podloge.

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.