



Baumit Baumacol FlexUni White

Bijelo ljepilo za keramiku

Prednosti

- za unutarnju i vanjsku upotrebu
- produljeno otvoreno vrijeme
- prikladno za podno grijanje



Proizvod

Fleksibilno tankoslojno bijelo ljepilo (C2TE, EN12004) za polaganje upojne keramike, gres porculanskih pločica, ploča od kamena i slabo upojne i glazirane keramike.

Sastav

Bijeli cement, pijesak, dodaci.

Svojstva

Ljepilo za keramiku, za unutarnju i vanjsku upotrebu.

Primjena

Baumacol FlexUni White je tvornički zamiješano bijelo ljepilo hidrauličnog stvrdnjavanja visoke otpornosti i produljenog otvorenog vremena za polaganje gres porculanskih pločica, ploča od kamena, keramike i upojnih pločica na čvrstim podlogama, kao što su normalan i porozni beton, cementna, vapneno - cementna, hidraulično - vapnena žbuka. Potrebno je poduzeti posebne mjere opreza za gipsane podloge.

Tehničke specifikacije

Proizvod	
Prohodnost:	oko 24 h
Klasifikacija:	C2TE, EN12004
Otvoreno vrijeme:	maks. 30 min.
Vrijeme mirovanja:	oko 5 min.
Vrijeme upotrebljivosti R284:S284 sti:	oko 4 h
Vrijeme sušenja:	oko 4 h

Potrošnja Varijanta(e)	
Potrebna količina vode	oko 8 l/vreći



Oblik isporuke

25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg

Skladištenje

12 mjeseci na drvenim paletama, na suhom mjestu.

Osiguranje kvalitete

Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

Klasifikacija prema zakonu o kemijama Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražiti u Baumitu.

Priprema podloge

Priprema podloge: Prije početka radova potrebno je provjeriti prikladnost podloge. Potrebno je na odgovarajući način pripremiti gipsane podloge u vlažnim prostorima (kuhinje, kupaoonice) prije polaganja (nanošenjem temeljnih hidroizolacije; vidjeti ÖNORM B 2207, norma ugovora o izvođenju radova polaganja keramičkih pločica, kulir pločica i mozaika). Podloga mora biti ravnomjerna i upojna, nesmije biti vodootporna, morabiti suha, čista, otprašena, bez ostataka oplasnogulja, homogena, čvrsta, nosiva i nesmrznuta ($> +5^{\circ}\text{C}$).

Ugradnja

Ulititi oko 8,0 litaravode u posudu zamiješanjem i dodati sadržaj jedne vreće Baumacol Flex Uni White miješajući odgovarajućom miješalicom dok se ne postigne plastična konzistencija. Ostaviti 5 minuta da dozrijeza i zatim ponovno pažljivo promiješati; Baumacol Flex Uni White bit će spreman za upotrebu. Zanimanje: upotrijebiti i za zubljenje i lete. Pločice treba dobro utisnuti i lagano kucnuti te poravnati u ispravan položaj (eventualne korekcije moguće izvršiti unutar 5 minuta).

Upute i opće napomene Radovi se nesmiju izvoditi na temperaturi nižoj od $+5^{\circ}\text{C}$ (temperatura zraka, materijala i podloga) ni na smrznutim podlogama.

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.